



سنتر و بررسی خواص فیزیکی آئروژل نانوکامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم به منظور کاربرد به عنوان عایق حرارتی

سعید صفاری^۱ | مهدی عادل‌فرد^{۱*} | سید احمد نبوی امری^۲

^۱ گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان
^۲ دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان

چکیده: آئروژل سلولز بدلیل فراوانی منافذ داخلی، چگالی پایین، رسانش حرارتی پایین و استحکام مکانیکی بالا بعنوان یکی از نویدبخش‌ترین مواد عایق حرارتی زیست‌سازگار پذیر در نظر گرفته شده است. با این وجود، این آئروژل به آسانی مشتعل می‌شود که این امر امکان کاربرد آن را به عنوان مصالح ساختمانی و نیز لوازم خانگی غیرممکن می‌سازد. براین اساس، در این تحقیق ابتدا نانوسلولز با استفاده از روزنامه باطله تهیه گردید و سپس به منظور اصلاح بازدارندگی شعله در آن، آئروژل‌های نانوکامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم سنتز شدند. این روش زیست‌سازگار پذیر برای تهیه نانوکامپوزیت‌های بازدارنده شعله، نه تنها منجر به کاهش آلودگی روزنامه باطله بلکه سبب ترویج کاربرد آنها در مواد عایق حرارتی نیز می‌شود. برای نمونه‌های مورد مطالعه، مشخصه‌یابی‌هایی از قبیل الگوی پراش پرتو ایکس، مورفولوژی سطح، محاسبه چگالی و میزان تخلخل و نیز خواص بازدارندگی شعله صورت گرفت. مقادیر چگالی نشان داد که با افزودن نانوذرات هیدروکسید منیزیم در آئروژل نانوسلولز، مقدار چگالی از ۰/۱۹ به ۰/۲۹ گرم بر سانتی‌متر مکعب افزایش و میزان تخلخل کاهش از ۸۷/۳ به ۸۰/۶ درصد را داشته است. بررسی عملکرد بازدارندگی شعله نشان داد که آئروژل نانوسلولز خالص به سرعت با انتشار شعله، مشتعل گردید. با این حال، آئروژل نانوکامپوزیت حاوی بیشترین غلظت هیدروکسید منیزیم خود خاموش‌شونده بود.

واژگان کلیدی: آئروژل نانوسلولز، هیدروکسید منیزیم، روزنامه باطله، بازدارندگی شعله، تخلخل

adelifard@du.ac.ir

نام‌گذاری شد چرا که جزء مایع در داخل ژل مرطوب، بدون آسیب- رساندن به ساختار جامد با هوا جایگزین می‌شود [۱]. با توجه به میزان تخلخل زیاد و همچنین ویژگی‌های ساختاری در مقیاس نانو و نیز مقیاس بزرگتر از آن، آئروژل نمایانگر خواص منحصر به فردی از قبیل رسانش گرمایی بسیار پایین، سطح ویژه زیاد و ضریب شکست بالایی می‌باشد. این خصوصیات، آئروژل را به عنوان ماده‌ای کاربردی در حسگرهای شیمیایی، عایق حرارتی، جاذب‌های- شیمیایی، کاتالیزور یا حامل کاتالیستی و فضاوردی مورد توجه قرار داده است [۲-۴]. از جمله مواد آئروژل جدیدی که اخیراً توجه

۱- مقدمه

در سال‌های اخیر نانوفناوری با ورود خود به عرصه‌های مختلف علمی تحول شگرفی را در زندگی روزمره انسان بوجود آورده است. در بسیاری از حوزه‌ها از قبیل ساختمان که صنایع در آن به حد رشد رسیده است، استفاده از نانومواد در واقع تلاش برای بهبود زندگی است که از جمله این نانومواد می‌توان به آئروژل‌ها اشاره نمود. آئروژل (هوا + ژل) برای اولین بار توسط کیستلر در سال ۱۹۳۱

$5-70^\circ = 20$ در آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد دانشگاه دامغان صورت گرفت. تصاویر مربوط به خواص سطحی نمونه‌های مورد مطالعه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) مدل TESCAN در شرکت آریا الکترون اپتیک تهیه شدند. بررسی خواص حرارتی و کنترل احتراق نیز در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک دانشگاه دامغان صورت گرفت.

۲-۲- روش آزمایشگاهی

۲-۲-۱- تهیه نانو سلولز با استفاده از پیش ماده روزنامه باطله

برای تهیه نانو الیاف سلولزی، ابتدا روزنامه باطله را به اجزای کوچک برش داده و در محلول آبی شامل هیدروکسید سدیم و اوره به ترتیب با درصد وزنی ۶ و ۱۲ که برای همگن‌سازی بیشتر قرار داده شد و محلول حاصل با استفاده از همزن مکانیکی تحت هم زدن شدید قرار گرفت. سپس محلول به دست آمده به مدت ۸ ساعت در یخزن در دمای منفی ۱۸ درجه سانتی‌گراد جهت تجزیه سلولز قرار داده شد. در ادامه جهت جلوگیری از ته‌نشینی محلول، از اسیدسولفوریک با درصد وزنی ۶ استفاده شد و به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق نگهداری شد. طرحواره‌ای از فرآیند انجام عملیات آماده سازی نانو سلولز در شکل (۱) آورده شده است.



شکل ۱: طرحواره‌ای از فرآیند سنتز نانو سلولز با استفاده از روزنامه باطله.

۲-۲-۲- سنتز آئروژل نانو سلولز با استفاده از فرآیند خشک‌سازی محیطی

به منظور سنتز آئروژل نانو سلولز، از الیاف نانو سلولزی مشتق شده از روزنامه باطله که در بخش قبل سازوکار آماده‌سازی آن شرح داده شد، استفاده گردید. بدین منظور، ابتدا مقدار 0.7 گرم از الیاف نانو سلولز در 30 میلی‌لیتر از مخلوط اتانول و متانول با نسبت حجمی

زیادی را به خود معطوف نموده است می‌توان به آئروژل نانو سلولزی متخلخل اشاره نمود. آئروژل سلولزی بدلیل چگالی پایین، استحکام مکانیکی زیاد و هدایت گرمایی پایین به عنوان کاندید نوید بخشی برای مواد عایق حرارتی سازگار با محیط زیست می باشد.

بطور کلی آئروژل‌های نانو سلولزی ابتدا توسط واکنش‌های پلیمریزاسیون ترکیبات مختلف به صورت ژل تهیه شده و سپس این ژل‌های مرطوب به وسیله روش‌های مختلفی خشک می‌شوند که نتیجه آن تولید موادی با بافت بسیار متخلخل و سبک می‌باشد. یکی از حساس‌ترین مراحل سنتز آئروژل، فرآیند خشک کردن مواد است. در مرحله خشک کردن آئروژل روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان به خشک کردن به روش فوق بحرانی، انجمادی، محیطی، امواج ماکروویو و ... اشاره نمود [۵]. قابل ذکر است که قابلیت کاربرد آئروژل‌ها در مقیاس صنعتی و بهینه‌سازی هزینه‌های تولید آنها باید مبتنی بر استفاده از مواد ارزان قیمت اولیه جهت تهیه سل اولیه و بهره‌گیری از سازوکار خشک‌سازی در فشار محیط بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و گران قیمت باشد.

در این تحقیق کارهای آزمایشگاهی در ۳ بخش اصلی: (۱) آماده سازی سل اولیه نانو سلولز مبتنی بر پیش ماده روزنامه باطله و بکارگیری فرآیند خشک‌سازی نوین در شرایط محیطی بدون نیاز به تجهیزات خلا به منظور سنتز سبز آئروژل نانو سلولز، (۲) سنتز نانوذرات هیدروکسید منیزیم با استفاده از سنگ معدنی منیزیت و (۳) تهیه، مشخصه‌یابی و مطالعه تاثیر غلظت هیدروکسید منیزیم بر روی خواص فیزیکی آئروژل‌های نانوکامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم ارائه شده است که در ادامه به نتایج حاصل از آنها پرداخته شده است.

۲- بخش تجربی



۲-۱- مواد آزمایشگاهی و تجهیزات

روزنامه باطله، سنگ معدنی منیزیت (تهیه شده از معدن منیزیت شهرستان دامغان)، اوره (ساخت شرکت مرک آلمان)، هیدروکسید سدیم (ساخت شرکت مرک آلمان) و دیگر مواد نظیر آب دوبار یونیزه شده با گرید آزمایشگاهی بکاربرده شد. مشخصه‌یابی ساختاری نمونه‌ها با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس وابسته به خط طیفی $Cu-K\alpha$ با طول موج 1.54 آنگستروم در گستره زوایه‌ای

شکل (۲) طرحواره‌ای از فرآیند انجام عملیات آماده سازی آئروژل نانوسلولز را نشان می‌دهد.


۲-۲-۳- تهیه نانو ذرات هیدروکسید منیزیم

سنتز نانو ذرات هیدروکسید منیزیم می‌تواند به روش‌های مختلفی، از قبیل آبکاری، سل-ژل، هیدروترمال و ماکروویو صورت گیرد. به‌طور کلی، خواص نهایی نانوبلورها به شدت در روند شکل‌پذیری، تراکم و آماده‌سازی آن‌ها بستگی دارد [۶]. در این تحقیق، سنتز نانوذرات هیدروکسید منیزیم با استفاده از سنگ معدنی منیزیت انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا سنگ منیزیت استخراج شده از معدن با استفاده از دستگاه سنگ‌شکن تبدیل به پودر شد. سپس مقدار ۱/۲ گرم از پودر تهیه‌شده با ۵ سی‌سی اسید هیدروکلریدیک حل شد که این فرآیند در دمای محیط به مدت ۱ ساعت به طول انجامید و نهایتاً با استفاده از هیدروکسید سدیم PH ماده در حدود ۱۱ تنظیم گردید. پس از انجام مراحل فوق، لایه‌ی ابری شکل از نانوذرات هیدروکسید منیزیم تشکیل و به مدت ۴ ساعت در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد تحت امواج فراصوت قرار گرفت. طرحواره‌ای از روند آماده‌سازی نمونه بدست‌آمده در شکل (۳) نشان داده شده است و ساز و کار شیمیایی تشکیل هیدروکسید منیزیم نیز مطابق روابط زیر بیان می‌گردد:



شکل ۳: طرحواره‌ای از فرآیند سنتز نانو ذرات هیدروکسید منیزیم.

۱:۲ تحت هم زدن شدید مغناطیسی قرار گرفت، سپس مقدار ۵ گرم بنزوئیک اسید به محلول فوق اضافه شد و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد تحت هم زدن شدید مغناطیسی قرار داده شد. سپس محلول فوق به مدت ۲۰ دقیقه در دمای محیط قرار داده شد. پس از این مرحله با بکارگیری روش حرارت دهی غیرمستقیم به مدت ۶ ساعت اسید بنزوئیک به‌طور کامل از بشر خارج شد که انجام این فرآیند به‌صورت ظهور بلورهای سفیدی بر روی لبه‌های ظرف نگهدارنده نمایان شد. در نهایت آئروژل سلولزی شامل حفره‌های بسیار ریز که ناشی از فشار بخار اسید بنزوئیک طی فرآیند فرار از محلول می‌باشد سنتز شد. نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، ساز و کار تصعید ناشی از فشار بخار ماده جامد است. توانایی مولکول‌ها برای غلبه بر نیروهای جاذبه بین‌مولکولی به انرژی جنبشی آن‌ها بستگی دارد. از این رو، فشار بخار جامدات با افزایش دما زیاد می‌شود و به همین دلیل، بعضی ترکیبات جامد بدون اینکه از فاز مایع عبور کنند به‌آسانی و مستقیماً به بخار تبدیل می‌شوند که این فرآیند، تصعید نامیده می‌شود. اسید بنزوئیک به دلیل دارا بودن فشار بخاری در حدود ۰/۱۹ کیلو پاسکال در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به‌راحتی از فاز جامد به بخار تبدیل می‌شود. همچنین قابل ذکر است که با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته، تا کنون گزارشی مبنی بر استفاده از اسید بنزوئیک در شرایط محیطی و غیر محیطی جهت خروج حلال از ماده و سنتز آئروژل سلولزی گزارش نشده است.



شکل ۲: طرحواره‌ای از سنتز آئروژل سلولزی با استفاده از اسید بنزوئیک در شرایط محیطی.

۲-۲-۴- سنتز آئروژل نانو کامپوزیت سلولز- نانو ذرات

هیدروکسید منیزیم

همانطور که در طرحواره فرایند سنتز آئروژل نانو کامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم در شکل (۴) نشان داده شده است، ابتدا ۱ گرم نانوسلولز همراه با ۵ گرم اسید بنزوئیک وارد محلول اتانول و متانول با نسبت حجمی ۱:۲ شد و سپس تحت هم زدن شدید مغناطیسی قرار گرفت. محلول فوق به ۴ قسمت مساوی تقسیم شد و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای محیط نگهداری شدند. از طرفی، محلول حاوی نانوذرات هیدروکسید منیزیم نیز طی فرایند شرح داده شده در بخش قبل آماده گردید و در انتها، پس از وارد کردن نانوسلولز در محلول هیدروکسید منیزیم، محلول حاصل به مدت به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق قرار داده شد. اسید بنزوئیک موجود در نمونه های فوق با استفاده از حرارت غیرمستقیم و امواج ماکروویو خارج شدند و آئروژل های نانو کامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم تشکیل شدند. نانو کامپوزیت های آماده شده با غلظت های مختلف هیدروکسید منیزیم با عنوان های NC-MH1، NC-MH2، NC-MH3 و NC-MH0 نمونه بدون اضافه کردن هیدروکسید منیزیم با NC-MH0 نام گذاری شدند.


۳- بحث و نتیجه گیری

در این بخش، ابتدا خواص فیزیکی نانوذرات هیدروکسید منیزیم که با استفاده از سنگ منیزیت سنتز شد و جزئیات آماده سازی آن در بخش ۲-۲-۳ ارائه شد، مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه تاثیر این نانوذرات بر روی خواص آئروژل نانو کامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۳-۱- مشخصه یابی نانوذرات هیدروکسید منیزیم

۳-۱-۱- تحلیل الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات هیدروکسید منیزیم سنتز شده از سنگ منیزیت


الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به هیدروکسید منیزیم در شکل (۵) نشان داده شده است. نتایج حاکی از تشکیل ساختار بلوری هگزاگونال هیدروکسید منیزیم (مطابق با کارت استاندارد JCPDS شماره ۰۰-۰۴۴-۱۴۸۲) و نیز وجود قله هایی با ساختار مکعبی مربوط به کلرید سدیم (مطابق با کارت استاندارد JCPDS شماره ۰۱-۰۷۷-۲۰۶۴) در نتیجه واکنش های شیمیایی صورت گرفته برای سنتز هیدروکسید منیزیم مطابق رابطه (۱-۲) می باشد. همانگونه که ملاحظه می شود، قله ترجیحی مربوط به فاز هگزاگونال هیدروکسید منیزیم در راستای (۱۰۱) و در زاویه ۲۵ برابر ۳۸/۲۶ درجه رخ داده است.



شکل ۵: الگوی پراش پرتو ایکس نانو ذرات هیدروکسید منیزیم

برای تعیین ابعاد میانگین بلورکها از رابطه شرر [۷] استفاده شد:

$$D = \frac{0.9\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (3)$$



شکل ۴: طرحواره ای از سنتز آئروژل نانو کامپوزیت سلولز- نانو ذرات هیدروکسید منیزیم.


که در آن λ طول موج پرتو X و β پهنای کامل در نیمه ارتفاع بیشینه (FWHM) قله پراش ترجیحی در زاویه براگ (2θ) است. مقادیر ابعاد بلورکها برای سه قله با شدت بیشینه در جدول (۱) آورده شده است.

جدول ۱: مقادیر اندازه نانو بلورک های مربوط به قله های ترجیحی

شماره	2θ	l	k	h	FWHM	اندازه نانو بلورک (nm)
۱	۱۸/۶	۱	۰	۰	۰/۷	۱۱/۵
۲	۳۸/۲۶	۱	۰	۱	۰/۵۵	۱۵/۵
۳	۵۸/۷	۱	۱	۱	۰/۴۷	۲۰/۱

۳-۱-۲- بررسی مورفولوژی سطحی نانوذرات هیدروکسید منیزیم

در شکل (۶) تصویر FESEM مربوط به نانوذرات هیدروکسید منیزیم در بزرگنمایی ۱ میکرومتر نشان داده شده است. چنانچه پیداست، نانوذرات هیدروکسید منیزیم ساختارهای چندوجهی مترامکی را نشان می دهند که بطور نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. ابعاد نانوذرات بطور متوسط کمتر از ۱۰۰ نانومتر برآورد گردید.




شکل ۶: تصویر FESEM مربوط به نانوذرات هیدروکسید منیزیم

۳-۲- بررسی خواص فیزیکی آتروژل نانوکامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم


۳-۲-۱- بررسی الگوهای پراش پرتو X و تصاویر FESEM

در شکل (۷) الگوهای پراش پرتو ایکس مربوط به نانوسلولز مبتنی بر روزنامه باطله (NC-MH0)، نانوذرات هیدروکسید منیزیم (MH) و آتروژل نانوکامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم (NC-MH3) برای مقایسه نشان داده شده اند. نتایج بیانگر آن است که نانوسلولز در قسمت بلوری خود دارای قله ای با مشخصه (۰۲۰) و در قسمت آمورف دارای قله هایی با شدت بسیار پایین با راستاهای (۱۱۰)، (۱۱۰) و (۰۰۴) می باشد. برای نانوذرات هیدروکسید منیزیم نیز همانطور که در بخش قبل نیز الگوی پراش آن مورد مطالعه قرار گرفت، قله ترجیحی در راستای (۱۰۱) و قله های دیگری نیز مربوط به فاز هگزاگونال دیده می شود. در شکل ۷ (c) نیز الگوی- پراش مربوط به آتروژل نانوکامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم آورده شده است. نتایج نشان داد که علاوه بر آنکه قله های مربوط به بخش آمورف نانوسلولز در کامپوزیت مشاهده نمی شود، همچنین کاهش شدت قله های مربوط به نانوذرات هیدروکسید منیزیم نیز رخ داده است. این موضوع بیانگر آن است که نانوذرات هیدروکسید منیزیم توانسته در ساختار متخلخل نانوسلولز قرار گیرد و ساختار بلوری آن متأثر از زمینه آمورف می باشد. این نتایج همانطور که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، با تصاویر FESEM نانوکامپوزیت مورد مطالعه در توافق می باشد.

به منظور مقایسه تاثیر نانوذرات هیدروکسید منیزیم بر روی خواص- سطحی نانوکامپوزیت های مورد مطالعه، ابتدا در شکل (۸) تصاویر FESEM مربوط به آتروژل نانوسلولز (نمونه NC-MH0) و سپس در شکل (۹) تصاویر مربوط به نمونه NC-MH3 در بزرگنمایی- های متفاوت آورده شده اند. مطابق شکل (۸) ملاحظه می شود آتروژل نانوسلولز دارای ساختار بسیار متخلخل شامل حفره های باز و بسته فراوانی است که حفره ها در اثر تصعید اسید بنزوئیک در طول فرایند خشک سازی ایجاد شده اند. نانوساختار متخلخل دارای رشته های الیافی پیچ خورده با قطر کمتر از ۶۰ نانومتر و نیز دارای حفره های بسته ای به کوچکی ۶۳ نانومتر می باشد. با اضافه نمودن غلظت خاصی از هیدروکسید منیزیم به ساختار زمینه نانوسلولز (نمونه NC-MH3)، همانگونه که از تصاویر شکل (۹) پیداست، تجمعی از نانوذرات بخوبی سطح الیاف نانوسلولزی را پوشش داده- اند. شکل گیری نانوکامپوزیت حاصل با نانوساختاری پیچ خورده و حاوی نانوذرات هیدروکسید منیزیم از اهمیت ویژه ای بخصوص در




شکل ۸: تصاویر FESEM آتروژل نانو متخلخل سلولز در بزرگنمایی های متفاوت.



شکل ۹: تصاویر FESEM آتروژل نانو کامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم (نمونه NC-MH3).

مربوطه و ρ نیز چگالی نظری سلولز است (در محاسبات انجام شده مقدار ρ نظری ۱/۵ گرم بر سانتی متر مکعب برای سلولز در نظر گرفته شد) [۸].

ارزیابی ها نشان داد که با افزایش غلظت هیدروکسید منیزیم در نانو کامپوزیت های سلولز-هیدروکسید منیزیم، مقدار چگالی از ۰/۱۹



شکل ۷: الگوهای XRD (a) نانوسلولز، (b) هیدروکسید منیزیم و (c) آتروژل نانو کامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم.

بحث کنترل احتراق برخوردار می باشد که در ادامه به آن پرداخته شده است.


۳-۲-۲- محاسبه چگالی و تخلخل آتروژل های کامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم

در شکل (۱۰) نمودار مقایسه ای مربوط به مقادیر چگالی و تخلخل آتروژل نانوسلولز (نمونه NC-MH0) و نیز آتروژل های نانو کامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم با غلظت های متفاوت هیدروکسید منیزیم نشان داده شده است. میزان چگالی با وزن کردن نمونه ها و محاسبه حجمشان صورت گرفت. از طرفی درصد تخلخل آنها نیز با استفاده از رابطه زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:

$$\left(1 - \frac{\rho^*}{\rho}\right) \times 100 \quad (4)$$

که در آن ρ^* چگالی آتروژل نانوسلولز خالص و نانو کامپوزیت های

به ۰/۲۹ گرم بر سانتی متر مکعب افزایش و میزان تخلخل کاهشی از ۸۷/۳ درصد به ۸۰/۶ درصد را داشته است.



شکل ۱۰: نمودارهای مقادیر چگالی و درصد تخلخل آئروژل نانو سلولز خالص و نانوکامپوزیت‌های سلولز-هیدروکسید منیزیم.


۳-۲-۳- خاصیت بازدارندگی شعله (کنترل احتراق) در نمونه‌های مورد مطالعه

به منظور بررسی عملکرد بازدارندگی شعله در نمونه‌های مورد مطالعه، آزمایش مربوطه برای آئروژل نانو سلولز خالص (نمونه NC-MH0) و آئروژل‌های نانوکامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم با غلظت‌های مختلف نانو ذرات هیدروکسید منیزیم (نمونه‌های NC-MH1، NC-MH2 و NC-MH3) صورت گرفت. روند انجام آزمایش در شکل (۱۱) نشان داده شده است.

نمونه NC-MH0 به سرعت با انتشار شعله، مشتعل گردید و به طور کامل پس از ۵ ثانیه احتراق سوخته شد. با این حال، نانوکامپوزیت‌های حاوی نانو ذرات هیدروکسید منیزیم هنوز هم تا حدی پس از ۵ ثانیه سوزاندن سطح باقی مانده است و طول باقی مانده در آنها تغییر زیادی نکرد که این موضوع با مقایسه تصاویر دیجیتال شکل ۱۱ (a) و (b) ملاحظه می‌شود. از طرفی مطابق تصویر ۱۱ (c)، با افزایش مقدار نانو ذرات هیدروکسید منیزیم، سرعت احتراق آئروژل کاهشی در حدود ۰/۸-۵ میلی متر بر ثانیه را نشان داد. نتایج نشان داد که تشکیل آئروژل‌های نانوکامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم می‌تواند مؤثر و باعث افزایش بازدارندگی شعله شود. جالب توجه است که نمونه NC-MH3 خود خاموش شونده نیز می‌باشد.

۴- نتیجه گیری

در این تحقیق، آئروژل‌های نانوکامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم با بکارگیری نانوذرات هیدروکسید منیزیم با غلظت‌های متفاوت سنگ منیزیت در ژل سلولز آماده شده از روزنامه باطله سنتز شدند. روش بکار گرفته علاوه بر مزایای سادگی و هزینه پایین، از



شکل ۱۱: مراحل آزمایش بازدارندگی شعله (a) مرحله قبل از شروع آزمایش، (b) در حین آزمایش و (c) پس از آزمایش و نمودار سرعت احتراق نمونه‌ها بر حسب میلی متر بر ثانیه

راندمان بالا و دارای ویژگی زیست‌سازگار پذیر می‌باشد. مشخصه-یابی‌های گوناگونی از قبیل ساختاری، موفورلوژی، محاسبه چگالی، درصد تخلخل و خواص بازدارندگی شعله (کنترل احتراق) برای نمونه‌های مورد مطالعه انجام گرفت. تحلیل الگوی پراش مربوط به آئروژل نانوکامپوزیت سلولز/هیدروکسید منیزیم که از اضافه نمودن نانوذرات هیدروکسید منیزیم در ساختار الیافی سلولزی ایجاد شده است حاکی از حذف قله‌های مربوط به بخش آمورف سلولز و نیز کاهش در شدت قله‌های مربوط به نانوذرات هیدروکسید منیزیم در نانوکامپوزیت بود. از طرفی بررسی خواص سطحی نانو سلولز بیانگر حفره‌های باز و بسته فراوانی است که این حفره‌ها در اثر تصعید بنزوئیک اسید در طول فرایند خشک‌سازی حاصل شده‌اند. اضافه نمودن غلظت خاصی از نانوذرات هیدروکسید منیزیم به ساختار زمینه سلولز با توجه به تصاویر FESEM نانوکامپوزیت‌های مورد مطالعه، حاکی از قرارگیری این نانو ذرات بر روی سطوح الیاف سلولزی و نیز تا حدودی پر شدن برخی حفره‌های باز زمینه بود. از طرفی، مقایسه مقادیر چگالی و میزان تخلخل آئروژل نانو سلولز خالص و آئروژل‌های نانوکامپوزیتی سلولز-هیدروکسید منیزیم نشان داد که با افزودن نانوذرات هیدروکسید منیزیم در

[7] P. Scherrer, Göttinger Nachrichten Math. Phys., 2, 98–100, 1918.

[8] Y. Han, X. Zhang, X. Wu, C. Lu, “Flame retardant, heat insulating cellulose aerogels from waste cotton fabrics by in situ formation of magnesium hydroxide nanoparticles in cellulose gel nanostructures,” ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 3, 1853-1859, 2015.

آئروژل نانوسلولز، مقدار چگالی از ۰/۱۹ به ۰/۲۹ گرم بر سانتی‌متر مکعب افزایش و میزان تخلخل نیز کاهشی از ۸۷/۳ به ۸۰/۶ درصد را داشته است. از بررسی عملکرد بازدارندگی شعله در نمونه‌های مورد مطالعه ملاحظه شد که آئروژل نانوسلولز خالص به سرعت با انتشار شعله، مشتعل گردید و به طور کامل پس از ۵ ثانیه احتراق سوخته شد. باین‌حال، آئروژل‌های نانوکامپوزیت سلولز- هیدروکسید منیزیم هنوز هم تا حدی پس از ۵ ثانیه سوزاندن سطح باقی‌ماند و سرعت احتراق در آنها در حدود ۵-۰/۸ میلی‌متر بر ثانیه ارزیابی گردید. نکته قابل ذکر آن است که آئروژل نانوکامپوزیت حاوی بیشترین غلظت هیدروکسید منیزیم خود خاموش‌شونده نیز بود. به‌طور کلی، این روش زیست سازگار پذیر برای تهیه آئروژل‌های نانوکامپوزیت بازدارنده شعله با استفاده از مواد ارزان قیمت و فراوان در طبیعت از قبیل روزنامه باطله و سنگ منیزیت، نه تنها منجر به کاهش آلودگی روزنامه باطله بلکه سبب ترویج کاربرد آنها در مواد عایق حرارتی نیز می‌شود.

مراجع

- [1] A. Du, B. Zhou, Zh. Zhang, J. Shen, “A special material or a new state of matter: a review and reconsideration of the aerogel,” Materials, 6941-968, 2013.
- [2] J. Fricke, “Aerogels-highly tenuous solids with fascinating properties,” Journal of non-Crystalline solids, 100, 169-173, 1988.
- [3] T. Burger, J. Fricke, “Aerogels: Production, modification and applications,” Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie, 102, 1523-1528, 1998.
- [4] H. Gesser, P. Goswami, “Aerogels and related porous materials,” Chemical Reviews, 89, 765-788, 1989.
- [5] A. C. Pierre, G. M. Pajonk, “Chemistry of aerogels and their applications,” Chemical Reviews, 102, 4243-4266, 2002.
- [6] L. Kumari, W. Z. Li, Charles H. Vannoy, Roger M. Leblanc, D. Z. Wanget, “Synthesis, characterization and optical properties of Mg(OH)₂ micro/nano structure and its conversion to MgO,” Ceramics International, 35, 3355-3364, 2009.



Synthesis and Investigation on Physical Properties of Cellulose-Magnesium Hydroxide Nanocomposite Aerogel for Application as Heat Insulating

S. Saffari¹, M. Adelifard*¹, A. Nabavi Amri²

¹Faculty of physics, Damghan University, Damghan

²Faculty of chemistry, Damghan University, Damghan

Abstract: Cellulose aerogels is considered as one of the most promising eco-friendly heat insulating materials due to its abundant internal pores, low density, low thermal conductivity and high mechanical strength. However, cellulose aerogel is easy to ignite, which makes it impossible to be used as building materials or domestic appliances. In this regards, in this research first nanocellulose aerogel prepared from waste newspaper and then for the flame retardant modification to it, cellulose /magnesium hydroxide nanocomposite aerogels synthesized. This environmentally friendly method for the preparation of flame retardant nanocomposites not only reduces the waste newspaper pollution but also promotes the application of cellulose aerogels in heat insulating materials. For the studied samples some characterizations such as X-ray diffraction, Surface morphology, density and porosity calculation and the flame retardant properties was carried out. Density values showed that the addition of magnesium hydroxide nanoparticles in the nanocellulose aerogel increased the density from 0.19 to 0.29 grams per cubic and reduced the porosity from 87.3 to 80.6 percent. Investigating the flame retardant performance showed that pure nanocellulose aerogels quickly ignited with flame release. However, the nano-composite aerogel containing the highest magnesium hydroxide concentration was self-extinguishing.

Keywords: Nanocellulose Aerogel, Magnesium hydroxide, Waste newspaper, Flame retardant, Porosity