

خواص ضد باکتری و عبور پذیری بخار آب الیاف الکتروریسی شده هسته-پوسته حاوی نانوذرات نقره

فاطمه خودکار | نادره گلشن ابراهیمی

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی شیمی - گروه مهندسی پلیمر

چکیده

الیاف نانوکامپوزیتی را دارند. کاربردهای شاخص بافت حاصل از این الیاف در مهندسی بافت، زیست حسگرها، فرآیندهای غشایی، زخم‌بندها، سامانه‌های انتقال دارو و غیره است [۱]. افزودن نانوذرات فلزی به نانوالیاف پلیمری به علت خواص ویژه‌ای نظیر خواص نوری، الکتریکی، کاتالیزوری و ضد باکتری که ایجاد می‌کند، موردنوجه قرارگرفته است [۲]. نانومواد به علت نسبت سطح به حجم زیاد و خواص فیزیکی شیمیایی وابسته به شکل آن‌ها، می‌توانند نقش مهمی در کاربردهای ضد باکتری داشته باشند. خاصیت ضد باکتری نانوذرات نقره در مقایسه با سایر نانومواد با این خاصیت، قابل توجه است و هم‌چنین قادر به کشتن انواع باکتری‌های موجود است. تجمع نانوذرات نقره، رهایش غیرقابل کنترل یون‌های نقره و چسبندگی باکتری‌ها، اثر ضد باکتری نانوذرات نقره را کاهش می‌دهد. مواد پلیمری با ساختاری قابل طراحی و انعطاف‌پذیر، قابلیت جلوگیری از تجمع نانوذرات و تشکیل پوششی یکنواخت روی سطوح مختلف را دارد. این مواد می‌توانند رهایش یون‌های نقره را کنترل کنند. مهم‌تر این‌که آن‌ها می‌توانند به‌گونه‌ای طراحی شوند که در برابر چسبندگی باکتری مقاومت کنند و خصوصیات ضد باکتری را افزایش دهند [۳]. نانوالیاف حاوی نانوذرات فلزی می‌توانند از طریق الکتروریسی محلول پلیمری حاوی نانوذره (روش خارج از محل^۱) یا احیاناً نمک‌های فلزی درون نانوالیاف پلیمری (روش درجا^۲) به دست آید [۴]. در سال ۲۰۰۷، گروه تحقیقاتی Jin محلول PVA حاوی نانوذرات نقره را به منظور استفاده در کاربردهای ضد باکتری الکتروریسی نمودند و اثر روش تهیه را بر توزیع نانوذرات بررسی کردند [۵]. در سال ۲۰۰۸، خواص ضد باکتری نانوالیاف پلی‌متیل‌متاکریلات حاوی نانوذرات نقره بررسی شده و برای

در این تحقیق، روش الکتروریسی هم محور برای تهیه الیاف هسته-پوسته پلی‌کاپرولاتان (PCL) و پلی‌وینیل‌الکل (PVA) استفاده شد و نانوذرات نقره قبل از فرایند، از طریق احیای نیترات نقره درون محلول هسته، اضافه شد. حضور نانوذرات نقره با مشاهده پیک جذبی در آزمون طیف‌نمایی مرئی-فرابنفش در محدوده ۴۲۰-۴۳۰ nm ثابت شد. خواص ضد باکتری طبق استاندارد ATCC 100 با استفاده از باکتری *E.coli* و *S.aureus* بر روی بافت الیاف تک لایه PCL، PVA، PCL-HA و PVA-Ag/PCL حاوی نقره و بافت الیاف هسته-پوسته حاوی نقره خواص ضد باکتری PCL-Ag/PVA بررسی شد. نتایج نشان داد الیاف هسته-پوسته همانند الیاف تک لایه حاوی نقره خواص ضد باکتری قوی دارد. به علاوه افزودن نانوذرات نقره موجب افزایش اندازه زاویه تماس یا آب‌گریزی الیاف می‌شود. آزمون نرخ عبور بخار آب نشان داد با افزودن نقره و هسته-پوسته شدن الیاف مقدار WVTR کاهش یافته که این مقدار نسبت به زخم‌بندهای تجاری موجود، به مقدار WVTR پوست انسان نزدیک تر است.

واژگان کلیدی: الکتروریسی، پلی‌کاپرولاتان، پلی‌وینیل‌الکل، خواص ضد باکتری، نیترات نقره.

۱ مقدمه

الکتروریسی عمدت‌ترین روش برای ساخت نانوالیاف است که با استفاده از نیروهای الکتریکی، الیاف پلیمری (طبیعی یا سنتزی) را با قطری در حدود چندین نانومتر تولید می‌کند. نانوالیاف پلیمری تهیه شده به روش الکتروریسی خواص منحصر به‌فردی نظیر نسبت سطح به حجم زیاد، تخلخل قابل تنظیم و توانایی ساخت

1. *Ex situ*
2. *In situ*

S.aureus انجام شد [۱۳]. نرخ عبور بخار آب^۳ براساس استاندارد فارماکوپه اروپا تعیین شد [۱۴]. زاویه تماس به روش-Sessile Drop ارزیابی شد. برای این منظور زاویه تماس قطره آب روی سطح الیاف در دما و فشار محیط اندازه‌گیری شد. در این روش، قطره آب به وسیله سرنگ بر روی سطح الیاف قرار می‌گیرد. با اندازه‌گیری زاویه حاصل از خطوط مماس بر سطح الیاف و قطره که توسط میکروسکوپ خوانده می‌شود، زاویه تماس تعیین می‌شود.

۱-۲ آماده‌سازی محلول‌ها

محلول PCL از طریق انحلال ۱۰ درصد وزن PCL به حجم حلال‌های کلروفرم و DMF با نسبت حجمی ۹ به ۱، به مدت ۲ ساعت و در دمای اتاق تهیه شد. محلول PVA از طریق انحلال ۸ درصد وزن PVA به حجم آب مقتدر، به مدت ۳ ساعت و در دمای ۹۶ °C تهیه شد. به منظور تهیه محلول‌های حاوی نقره، ادرصد وزنی نیترات نقره (نسبت به وزن پلیمر) به محلول اضافه شد. از آنجایی که میزان احیای نیترات نقره به دما و زمان وابسته است [۵]، محلول‌های PCL و PVA حاوی نیترات نقره به مدت ۷ روز در دمای محیط و ۲۴ ساعت در دمای ۷۰ °C قرار گرفتند تا بیشترین میزان احیا را نشان دهد [۱۵]. رسانایی و گرانروی محلول‌ها در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱ رسانایی و گرانروی محلول‌های استفاده شده در این تحقیق

گرانروی برشی (mPa.s)	رسانایی (mScm ⁻¹)	محلول
۱۵۰۰	۲/۶ × ۱۰ ^{-۴}	PCL
۷۵۰	۱/۴۳	PVA
۲۳۰۰	۲/۱ × ۱۰ ^{-۳}	PCL-Ag
۲۵۰۰	۳۲۰	PVA-Ag

۲-۲ شرایط الکتروریسی محلول‌ها

به منظور تهیه الیاف تک لایه، محلول در سرنگ ۵ ml با سوزن ۲۰ G^۴ ریخته شد و تحت ولتاژ ۱۸ kV، سرعت جريان ۰/۵ ml/h و در فاصله سوزن تا جمع کننده ۱۵ سانتی‌متر روی جمع کننده با سرعت چرخش ۵۰۰ دور بر دقیقه با دستگاه الکتروریسی مدل eSpinner NF CO-AN/VI (نانوساختار آسیا، ایران) الکتروریسی شد. برای تهیه الیاف هسته-پوسته، محلول هادر سرنگ‌های ۵ ml ریخته شده و با رشتہ‌ساز دارای سوزن‌های ۲۰ G و ۱۶ G هم مرکز تحت ولتاژ V ۱۸ kV، نسبت سرعت جريان ۱ ml/h (پوسته) به


کاربردهای مختلفی نظیر زخم‌بندها و روکش مواد زیست‌پزشکی پیشنهاد گردیده است [۶]. در سال ۲۰۰۹، An و همکارانش تهیه و خواص ضد باکتری نانوالیاف پلی‌اتیلن اکساید/کیتوسان حاوی نانوذرات نقره را مورد مطالعه قراردادند [۷]. در سال ۲۰۱۰ ساخت و شناسایی نانوالیاف PVA/، نقره/ مونت‌موریلوئیت برای کاربردهای ضد باکتری بررسی شد [۸]. از سال ۲۰۱۱ تاکنون [۹] نیز تحقیقات متعددی با استفاده از نانوذرات نقره انجام شده است. در این میان، مطالعات محدودی روی الیاف هسته-پوسته حاوی نانوذرات نقره انجام شده است. تولید الیاف هسته-پوسته به روش الکتروریسی هم محور برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ توسط Sun و همکارانش انجام شد [۱۰]. روش الکتروریسی هم محور، به علت داشتن مزایایی نظیر امکان بارگذاری ترکیبات در هسته و کاهش رهایش ناگهانی و همچنین امکان الکتروریسی مواد غیرقابل الکتروریسی با بارگذاری آن در هسته، بیش از یک دهه موردو توجه قرار گرفته است [۱۱]. تنظیمات کلی فرایند الکتروریسی هم محور کاملاً شبیه فرایند الکتروریسی رایج است با این تفاوت که در رشتۀ ساز آن، لوله مویین کوچک به طور هم‌مرکز داخل لوله مویین بزرگ‌تر قرار می‌گیرد [۱۲]. هدف از این تحقیق بررسی خواص ضد باکتری و عبور پذیری الیاف هسته-پوسته PVA و PCL با هسته حاوی نانوذرات نقره است. با توجه به زیست‌سازگاری این پلیمرها و خواص ضد باکتری نقره بافت الیاف حاصل می‌تواند برای کاربردهای پزشکی، مناسب باشد.

۲ بخش تجربی

پلی‌کاپرولاکتان (Mn≈70000-90000) ، پلی‌وینیل‌الکل (Mw≈85000-124000 g/mol) و نیترات نقره از شرکت سیگما-آلدریج خریداری و استفاده شدند. حلال‌های کلروفرم (مرک) و دی‌متیل فرمامید (DMF) (مرک) برای انحلال PCL و آب مقتدر (شرکت زلال طب شیمی) برای حل کردن PVA به کاررفته است. طیف جذبی محلول‌های PVA و PCL حاوی نقره با استفاده از طیف‌سنج مرئی-فرابنفش (Optizen322ouv، آلمان)، به منظور اثبات حضور نانوذرات نقره، در دمای اتاق و در محدوده طول موج ۳۰۰-۶۰۰ nm تهیه شد. گرانروی و رسانایی محلول‌ها به ترتیب با استفاده از گرانروی سنج بروکفیلد (NDJ-4، چین) و هدایت‌سنج Metrohm، سوئیس) در دمای اتاق اندازه‌گیری شد. آزمون بررسی خواص ضد باکتری طبق استاندارد ATCC 100 و با استفاده از باکتری گرم منفی Escherichia coli (ATCC25922) یا E.coli (ATCC 25923) یا aureus Staphylococcus (ATCC 25923) باکتری گرم مثبت

بررسی خواص ضد باکتری

باکتری‌ها می‌توانند روی سطوح مختلف نظیر وسایل پزشکی و زخم‌بندها بچسبند و تحت شرایط محیطی مناسب رشد کنند. ازین‌رو با توجه به زیست سازگاری PVA و PCL، چنانچه این پلیمرها خواص ضد باکتری پیدا نمایند می‌توانند برای کاربردهای پزشکی مناسب باشند. ازانجایی که در میان نانومواد با خواص ضد باکتری، نقره اثر ضد باکتری بیشتری در برابر طیف وسیعی از باکتری‌ها دارد، اثر احیا شدن نقره قبل از فرایند الکتروریسی بر خواص ضد باکتری الیاف بررسی شد. بدین منظور خواص ضد باکتری تمام نمونه‌ها در مقابل باکتری گرم منفی *E.coli* و گرم مثبت *S.aureus* آزمایش شدند. تعداد کلونی‌های باکتری *E.coli* (شکل ۲) و *S.aureus* (شکل ۳) در نمونه‌های حاوی نقره به شدت کاهش یافته است ($>99\%$). این در حالی است که در نمونه PVA، تعداد 12×10^7 CFU/mL کلونی باکتری *E.coli* و 52×10^6 CFU/mL کلونی باکتری *S.aureus* و در نمونه PCL، تعداد 6×10^6 CFU/mL کلونی باکتری *E.coli* و 1×10^5 CFU/mL کلونی باکتری *S.aureus* شمارش شد. این مطلب نشان می‌دهد که نانوذرات نقره و هم‌چنین یون‌های نقره موجود در بستر الیاف به طور موفقیت‌آمیزی مانع رشد باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت شده است.




شکل ۲ خواص ضد باکتری نمونه‌ها در برابر باکتری گرم منفی *PCL-Ag/PCL* (الف) *PVA-Ag/PCL* (ب) *PVA-Ag* (ج) *PVA* (د) *PCL-Ag/PVA* (ه) *PCL-Ag* (و)

جمع‌کننده ۱۵ سانتی‌متر روی ۰/۵ ml/h (هسته) و در فاصله سوزن تاجمع کننده ۱۵ سانتی‌متر روی جمع‌کننده با سرعت چرخش ۵۰۰ دور بر دقیقه الکتروریسی شدند.

۳ نتایج و بحث

بررسی احیای نیترات نقره در محلول‌ها DMF و عامل احیای نیترات نقره است. بدین ترتیب که نانوذرات، پس از چند ساعت از افزودن نمک نقره، درون محلول شکل می‌گیرند. تشکیل نانوذرات نقره درون محلول را می‌توان با مشاهدهٔ پیک جذبی در طول موجی در محدوده ۴۳۰–۴۲۰ nm [۱۶] بررسی نمود. در مورد محلول PVA، برای تهیهٔ آسان و قابل‌کنترل نانوالیاف حاوی نانوذرات نقره برای کاربردهای ضد باکتری، روش احیای یون‌های نقره در محلول آبی PVA/AgNO_3 از طریق واکنش محلول بدون هیچ عامل احیای شیمیابی بررسی شد (احیا قبل از فرایند الکتروریسی). در این تحقیق، PVA به عنوان عامل احیا و پایدارکنندهٔ نانوذرات نقره استفاده شد. PVA دارای جفت الکترون آزاد در اکسیژن گروه هیدروکسیل است که می‌تواند با یون نقره و نانوذرات نقره کوئوردینانس شود. درنتیجه زنجیرهای PVA به طور فضایی از هسته زایی و تجمع ذره جلوگیری می‌کنند. در این روش، دما و زمان واکنش روی تشکیل نانوذرات نقره اثر می‌گذارد [۵]. نتایج حاصل از طیف جذبی مرئی-فرابنفش برای محلول PCL حاوی نیترات نقره بعد از ۷ روز و محلول PVA حاوی نیترات نقره بعد از ۲۴ ساعت تحت دمای 70°C در شکل ۱ آورده شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود پیک جذبی در طول موج ۴۲۵ nm و ۴۳۰ nm به ترتیب برای محلول‌های Ag/PVA و $\text{Ag}/\text{PVA}-\text{PCL}$ می‌باشد. این نتایج نشان می‌دهند که نانوذرات نقره و تشکیل نانوذرات نقره اثر می‌گذارد.




شکل ۱ طیف جذبی مرئی-فرابنفش. (الف) محلول PVA حاوی نیترات نقره (ب) محلول PVA حاوی نیترات نقره

و عفونت زخم می‌شود. مقادیر WVTR برخی از زخم‌بندهای تجاری به همراه پوست انسان در جدول ۲ آورده شده است [۱۴].

جدول ۲ مقادیر WVTR برخی از زخم‌بندهای تجاری [۱۴]

WVTR(g/m ² h)	انواع زخم‌بند
۱۵۴	Biabrone
۵۳	Metalline
۳۳	Op site
۲۰.۸	Omiderm
۱۵	پوست انسان


آزمون تعیین WVTR براساس استاندارد فارماکوپه اروپا انجام شد (جدول ۳). مقدار عبور بخار آب به میزان آب دوستی و آب گریزی ماده سازنده الیاف، میزان تخلخل بافت حاصل از الیاف و ضخامت بافت بستگی دارد. با افزایش میزان تخلخل حاصل از فضای خالی بین الیاف، مقدار WVTR افزایش می‌یابد. الیاف با قطر کوچک‌تر، متوسط اندازه تخلخل کوچک‌تری دارند [۱۸]. همان‌طور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، الیاف حاصل از محلول‌های حاوی نقره مقدار WVTR کم‌تر دارند. زیرا حضور نیترات نقره و نانوذرات نقره حاصل از احیا موجب افزایش رسانایی محلول می‌شود (در جدول ۱ قابل مشاهده است). با افزایش رسانایی محلول، قطر الیاف کاهش می‌یابد. از طرفی با حضور نقره در الیاف حاصل، میزان آب گریزی الیاف بیشتر می‌شود. بنابراین مقدار PVA-Ag و PVA-Ag/PCL کم‌تر از PVA و PCL می‌شود. انتظار می‌رود الیاف هسته-پوسته، به علت داشتن قطر بیشتر نسبت به الیاف تک لایه، مقدار WVTR بیشتری داشته باشند، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود عامل حضور نقره مؤثرter است.



شکل ۳ خواص ضد باکتری نمونه‌ها در برابر باکتری گرم مثبت PVA-Ag/PCL (الف) PVA-Ag (ب) S. aureus (ج) PVA (د) PCL-Ag/PVA (ه) PCL-Ag (ی) PCL (الف)

بررسی زاویه تماس

اندازه زاویه تماس به عنوان معیاری برای تعیین میزان آب دوستی مواد استفاده می‌شود. هرچقدر زاویه تماس بیشتر باشد، میزان آب دوستی سطح ماده کم‌تر می‌شود. زاویه تماس صفر درجه به معنی آب دوستی کامل است. تصاویر حاصل از اندازه‌گیری زاویه تماس قطره آب روی سطح الیاف در شکل ۴ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با افزودن ۱ درصد وزنی نیترات نقره به محلول PVA و PCL، زاویه تماس الیاف حاصل اندکی افزایش می‌یابد. به عبارتی با حضور نانوذرات نقره ناشی از احیا نمک نقره، آب دوستی الیاف PVA (با زاویه تماس ۶۰/۴۲°) بیشتر از الیاف Ag (با زاویه تماس ۶۶°) و آب گریزی الیاف PCL (با زاویه تماس ۲۱/۱۲°) بیشتر از الیاف PCL-Ag (با زاویه تماس ۲۰/۱۲۶°) شده است. چنین نتایج مشابهی در سایر تحقیقات گزارش شده است [۱۷].



شکل ۴ زاویه تماس سطح الیاف.
الف) PCL-Ag (ب) PVA-Ag (ج) PVA (د) PCL-Ag

جدول ۳ مقادیر WVTR(g/m²h) الیاف الکترورسی شده

PVA-Ag/ PCL	PCL-Ag/ PVA	PVA-Ag	PCL-Ag	PVA	PCL	الیاف	WVTR
۳۹	۴۰	۴۲	۳۸	۴۸	۴۳		

بررسی نرخ عبور بخار آب

WVTR یکی از مشخصات زخم‌بندهای است و مقدار عبور بخار آب را نشان می‌دهد که مقدار ایده‌آل آن در حدود WVTR برای پوست انسان است. زیرا بالا بودن میزان WVTR موجب عبور بیش از حد ترشحات و کم بودن آن موجب تجمع ترشحات



۴ نتیجه‌گیری

روش الکتروریسی هم محور برای تهیه الیاف هسته-پوسته پلی‌کاپرولاتکتان و پلی‌وینیل‌الکل استفاده شد. نانوذرات نقره به منظور ایجاد خواص ضد باکتری، قبل از فرایند از طریق احیای نیترات نقره درون محلول هسته، اضافه شد. حضور نانوذرات نقره با مشاهده پیک جذبی در آزمون طیف‌نمایی مرئی-فرابنفش در طول موج 425 nm برای محلول PVA-Ag و 430 nm برای محلول PCL-Ag ثابت شد. الیاف حاوی نقره به طور موفقیت‌آمیزی مانع رشد باکتری‌های *E.coli* و *S.aureus* شدند. با افزودن نیترات نقره به محلول، آب‌گریزی الیاف PCL افزایش و آب‌دوستی الیاف کاهش یافت. نتایج اندازه‌گیری WVTR نشان داد که با حضور نانوذرات نقره مقدار WVTR کاهش یافته و در مقایسه با نمونه‌های تجاری، به پوست نزدیک‌تر است.

قدرتانی

نویسنده‌گان مقاله مراتب تشکر و قدردانی را از دانشگاه تربیت مدرس و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به دلیل حمایت‌های مالی (شماره ۳۸۲۳۱) از این تحقیق ابراز می‌دارند.

مراجع

- [1] S.G. Kumbar, R. James, S.P. Nukavarapu, and C.T. Laurencin, "Electrospun nanofiber scaffolds: engineering soft tissues", *Biomedical Materials*, vol. 3, pp. 034002-034017, 2008.
- [2] S. Shanmugan, R. Jothi Ramalingam, and D. Mutharasu, "Antibacterial activity and electrical properties of gold nanoparticle doped ceria-rice husk silica (Au/Ce-silica) nanocomposites derived from biomass", *Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry*, vol. 45, pp. 304-308, 2015.
- [3] L. Guo, W. Yuan, Z. Lu, and C.M. Li, "Polymer/nanosilver composite coatings for antibacterial applications", *Colloids and Surfaces A: Physicochem and Engeering Aspects*, vol. 439, pp. 69-83, 2013.
- [4] C.A. Bonino, "Functional nanofibers and hydrogels: from energy storage to biomedical applications", Ph.D. thesis, Univ. of North Carolina State, North Carolina, 2011.
- [5] W. Jin, H.J. Jeon, J.H. Kim, and J.H. Youk, "A study on the preparation of poly(vinyl alcohol) nanofibers containing silver nanoparticles", *Synthetic Metal*, vol. 157, pp. 454-460, 2007.
- [6] H. Kong, and J. Jang, "Antibacterial properties of novel poly(methyl methacrylate) nanofiber containing silver nanoparticles", *Langmuir*, vol. 24, pp. 2051-2056, 2008.
- [7] J. An, H. Zhang, J. Zhang, Y. Zhao, and X. Yuan, "Preparation and antibacterial activity of electrospun chitosan/poly(ethylene oxide) membranes containing silver nanoparticles", *Colloid Polymer Science*, vol. 287, pp. 1425-1434, 2009.
- [8] J.H. Park, M.R. Karim, J.W. Kim, and J.H. Yeum, "Electrospinning fabrication and characterization of poly(vinyl alcohol)/ montmorillonite/ silver hybrid nanofibers for antibacterial applications", *Colloid Polymer Science*, vol. 288, pp. 115-121, 2010.
- [9] G. Tan, S. Saglam, E. Emul, D. Erdonmez, and N. Saglam, "Synthesis and characterization of silver nanoparticles integrated in polyvinyl alcohol nanofibers for bionanotechnological applications", *Turkish Journal of Biology*, vol. 40, online access, 2016.
- [10] Z. Sun, E. Zussman, and A.L. Yarin, "Compound core-shell polymer nanofibers by co-electrospinning", *Advanced Material*, vol. 15, pp. 1929-1932, 2003.
- [11] J. Yao, Sh. Zhang, W. Li, Zh. Du, and Y. Li, "In vitro drug controlled release behavior of an electrospun modified poly(lactic acid)/bacitracin drug delivery system", *RSC Advances*, vol.6, pp. 515-521, 2016.
- [12] R. Khajavi, and M. Abbasipour, "Electrospinning as a versatile method for fabricating core-shell, hollow and porous nanofibers", *Scientia Iranica*, *Scientia Iranica F*, vol. 19, pp. 2029-2034, 2012.
- [13] S. Khalaji, and N. Golshan Ebrahimi, "Production of PVA/chitosan skin scaffold and investigation of adding collagen on scaffold properties", M.Sc. thesis, Univ. of Tarbiat Modares, Chemical Engineering Dept., Iran, 2015.
- [14] M.T. Razzak, D. Darwis, and Z. Sukirno, "Irradiation of polyvinyl alcohol and polyvinyl pyrrolidone blended hydrogel for wound dressing", *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 62, pp. 107-113, 2001.
- [15] F. Khodkar, and N. Golshan Ebrahimi, „Investigation the effect of time and temperature on silver nanoparticles formation in biopolymer nanofibers", ANFC2015, Kish Island, Iran, 8-11 2015.
- [16] M. S. Sumitha, K. T. Shalumon, and V. N. Sreeja, "Biocompatible and antibacterial nanofibrous poly(ϵ -caprolactone)-nanosilver composite scaffolds for tissue engineering applications", *Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry*, vol. 49, pp. 131-138, 2012.
- [17] S. Madaeni, and T. Akbarzadeh Arbatan, "Preparation and characterization of microfiltration membrane embedded with silver nano-particles", *Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, vol. 29, 2010.
- [18] W. Yuan, "Effect of fiber diameter and web porosity on breathability of nanofiber mats at various test conditions", M.Sc. thesis, Univ. of Texas at Austin, Texas, 2014.

Antibacterial and Water Vapor Transmission Properties of Core-Shell Electrospun Fibers Containing Silver Nanoparticles

F. Khodkar | N. Golshan Ebrahimi*

Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Abstract

In this research, coaxial electrospinning method was used for preparing the core-shell fibers of polycaprolactone (PCL) and polyvinyl alcohol (PVA), and silver nanoparticles were added through the reduction of silver nitrate in core solution before processing. The presence of silver nanoparticles was proved by observing the absorption peak in UV-visible spectroscopy test in the range of 420-430 nm. Antibacterial properties were investigated according to ATCC100 standard by usage of *E.coli* and *S.aureus* bacteria on single layer fibers mat of PCL, PVA, PCL containing silver and PVA containing silver, as well as core-shell fibers mat of PVA-Ag/PCL and PCL-Ag/PVA. The results showed that core-shell fibers have strong antibacterial properties like single layer fibers containing silver. Also, adding silver nanoparticles caused a slight enhancement in contact angle or hydrophobicity of the fibers. The water vapor transmission rate test exhibited that WVTR value decreased with the addition of silver and fabricating core-shell fibers while in comparison with commercial wound dressing, this value is more close to human WVTR value.

Keywords

Electrospinning; Polycaprolactone; Polyvinyl alcohol; Antibacterial Properties; Silver Nitrate.